visatac
High-Tech Self-adhesive Materials

(PACLD0003)

DRY TAC GTC 50/30 (KRAFT BACK LASER PRINT)

- Papel kraft blanqueado para impresión laser
- Clear Gloss PET Film 30
- Adhesivo DT-1
- Clear Gloss PET Fim 50
- Adhesivo V-1
- Silicona
- KW55

Facestocks

Referencia 1: Papel kraft blanqueado para impresión laser
Espesor (µ): 58
Gramaje (gr/m²): 55

Referencia 2: Clear Gloss PET Film 30
Características:
PET film transparente brillo
Espesor (µ): 30
Gramaje (gr/m²): 42

Referencia 3: Clear Gloss PET Film 50
Características:
PET film transparente brillo
Espesor (µ): 50
Gramaje (gr/m²): 70

Liner

Referencia: KW55

Descripción:
Papel kraft blanqueado, estucado por una cara y tratamiento al dorso
Espesor (µ): 58
Gramaje (gr/m²): 55

Adhesivos

Referencia 1: DT-1

Referencia 2: V-1
Características:
Adhesivo permanente acrílico base agua. Desarrollado para aplicaciones con muy alta resistencia a la temperatura. Muy buen comportamiento en la transformación. Adhesión inicial media en Tack y Peel.

Tack (N) vidrio FTM-9: > 6
Cohesión (h) 1Kg FTM-8: > 6
Temperatura de etiquetado (°C): > 5
Temperatura de uso (°C): - 5 + 70

Información adicional

Las especificaciones técnicas y las informaciones indicadas son de carácter general y se basan en la experiencia y conocimiento actual de VISATAC por lo que no se puede garantizar la idoneidad del producto para la aplicación prevista y su uso final. Es responsabilidad del comprador del producto probar y homologar el producto así como su imprimibilidad en condiciones de uso final, determinar la idoneidad para sus fines y asegurarse de que el producto cumpla con los requisitos particulares necesarios. VISATAC no se hace responsable de un uso final inadecuado de sus productos. Esta especificación de producto reemplaza todas las versiones anteriores. Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Caducidad

1 año bajo la recomendación de almacenarlo a una temperatura entre 20 °C y 25 °C con una humedad relativa entre el 40-50 %

VISATAC S.L.
10/2020
info@visatac.com