


(PATM0002)

## BIO SILVER MIRROR 23 RV-1 GC60



- Metallised Compostible Film
- Coated 80
- Adhesivo RV-1
- GC60

### Facestocks

- **Referencia 1:** Metallised Compostible Film  
**Características:**  
Film de celulosa transparente con superficie metalizada  
Espesor ( $\mu$ ): 23  
Gramaje ( $\text{gr}/\text{m}^2$ ): 33
- **Referencia 2:** Coated 80  
**Características:**  
Papel blanco calandrado estucado sin pasta mecánica  
Espesor ( $\mu$ ): 65  
Gramaje ( $\text{gr}/\text{m}^2$ ): 80

- **Adhesivo**  
**Referencia:** RV-1  
**Características:**  
Adhesivo removible acrílico base agua  
Tack (N) vidrio FTM-9:  $> 2$   
Cohesión (h) 1Kg FTM-8:  $> 3$   
Temperatura de etiquetado ( $^{\circ}\text{C}$ ):  $> 10$   
Temperatura de uso ( $^{\circ}\text{C}$ ):  $- 10 + 60$

- **Liner**  
**Referencia:** GC60  
**Descripción:**  
Papel cristal supercalandrado crema. Tratamiento de silicona en una cara.  
Espesor ( $\mu$ ): 55  
Gramaje ( $\text{gr}/\text{m}^2$ ): 60

### Información adicional

Las especificaciones técnicas y las informaciones indicadas son de carácter general y se basan en la experiencia y conocimiento actual de VISATAC por lo que no se puede garantizar la idoneidad del producto para la aplicación prevista y su uso final. Es responsabilidad del comprador del producto probar y homologar el producto así como su imprimibilidad en condiciones de uso final, determinar la idoneidad para sus fines y asegurarse de que el producto cumpla con los requisitos particulares necesarios. VISATAC no se hace responsable de un uso final inadecuado de sus productos. Esta especificación de producto reemplaza todas las versiones anteriores. Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Caducidad

1 año bajo la recomendación de almacenarlo a una temperatura entre  $20^{\circ}\text{C}$  y  $25^{\circ}\text{C}$  con una humedad relativa entre el 40-50 %